



PVC-Schürze MB5: 0,5 mm stark mit Gewebe

Einsetzbar wie die M-Schürzen, beispielsweise in der Chemie, im Gesundheitswesen, in der Nahrungsmittel- verarbeitung, in Reinigungsbetrieben usw. und bei zusätzlicher stärkerer mechanischer Beanspruchung, beispielsweise in Brauereien, Schleifereien und in der Steinindustrie.

Alle Schürzen sind waschbar bis 60°C. Sie sollten nicht chemisch gereinigt werden. Die Schürzen sind nicht geeignet für den Umgang mit Hitze und offenen Flammen. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur erfolgen. Knickstellen sind zu vermeiden (Lagerung aufgerollt oder an den Nackenbändern aufgehängt).

Die Folien sind laut Bescheinigung des Herstellers lebensmittelecht gemäß den «Empfehlungen des Bundesinstitutes für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin».



Festigkeit:

Abrieb 6 Klassen	(+)(+)(+)(+)(+)(+)
Blockverhalten 2 Klassen	(+)(-)
Biegereiß 5 Klassen	(+)(+)(+)(+)(+)
Durchstich 5 Klassen	(+)(+)(-)(-)(-)
Weiterreiß 5 Klassen	(+)(+)(+)(-)(-)
Haft 5 Klassen	(+)(+)(+)(+)(-)

Chemikaliendichtheit:

6 Klassen	
96% Schwefelsäure	(+)(-)(-)(-)(-)(-)
40% Natronlauge	(+)(+)(+)(+)(+)(+)
32% Salzsäure	(+)(+)(+)(+)(+)(+)
65% Salpetersäure	(+)(+)(+)(-)(-)(-)